



Leistungserklärung

001 für das Produktionsjahr 2025
(ersetzt 001/2024)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsbezeichnung	Identifikation
Natursand 0/4 gew.	Natursand 0/4 gew.
Kies 4/8	Kies 4/8
Kies 8/16	Kies 8/16
Kies 16/32	Kies 16/32
Mischkies 0/16	Mischkies 0/16

2 Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für Beton gemäß EN 12620.

Die spezifischen Anforderungen an die Gesteinskörnungen in der ÖNORM für Beton ÖN B4710-1 sind mit den in der Beilage 1 angeführten Werten zu vergleichen und auf Tauglichkeit zu prüfen.

3 Hersteller:

Innsbrucker Kies- und Splittwerke GmbH & Co KG
Brockenweg 2
A-6060 Hall i.T.

4 Werk:

Unterperfuss

5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus Certification Nr.: 0988

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.: 0988-CPR-0183
für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 12620

7 Siehe Beilage 1

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 3
Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Hall: 15.01.2025

WPK Beauftragter: Ausserer Peter



8 Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr.: 001/2025

Wesentliche Merkmale nach EN 12620	Leistung				
	Natursand 0/4 gew.	Kies 4/8	Kies 8/16	Kies 16/32	Mischkies 0/16
Korngruppen d/D	0/4	4/8	8/16	16/22	0/16
Korngrößenverteilung	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _A 90
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen	-	-	-	-	-
Gehalt an Feinteilen	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f ₃
Qualität der Feinanteile	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Kornform von groben Gesteinskörnungen	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	NPD
Muschelschalengehalt	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren	PWS ₅₅	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb mit Spikereifen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Rohdichte p _a	2,72 Mg/m ³ bis 2,78 Mg/m ³				
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an GK 8/16	-	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁
Frost-Tau-Wechsel von feinen Gesteinskörnungen gem. ONR 23303	FS ₁	-	-	-	-
Raumbeständigkeit-Schwinden inf. von Austrocknen	bestanden				
Alkali - Kieselsäure Reaktivität gem. ON B 3100:2008	Beanspruchungsklasse 2				
Chloride	chloridfrei				
Säurelösliches Sulfat	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}
Gesamt Schwefelgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungs-Verhalten des Betons verändern - Humusgehalt	keine				
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen	≤ 5,0%	-	-	-	-
Gefährliche Substanzen - Baustoffindex	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Petrographische Beschreibung	Natürliche GK aus heterogenen silikatischen Kies				